## Isamet A176

**Sekundenkleber**
Sehr gute Benetzungs- & Fließeigenschaften. Bindet extrem schnell ab. Niedrig viskos, eignet sich zum Verkleben fast aller Materialien, ausgenommen PE & PP.

Elektro- & Elektronikindustrie. Feinmechanische und optische Industrie. Im Apparatebau (Gummi-Verklebungen, Moosgummi,...).

**Gebinde:** 20 Gramm
**Farbe:** transparent

## Quick Bond & Activator

**Sekundenkleber**
Farblos, gelförmig und einkomponentig!
Schnelle Aushärtung mit und ohne Aktivator! Kein Tropfen und Abrinnen.
Ausgezeichnet schleif- und überlackierbar!

Reparatur / Ausfüllen von Zwischenräumen, Löchern, Kratzern, Rissen uvm. Verklebung von div. Materialien (Gummi, Metall, Filz, PVC uvm.).

**Hohe Temperaturbeständigkeit:**
-60 °C bis +80 °C

**Gebinde:** 10 Gramm Tube + 150 ml Spraydose
**Farbe:** transparent

## Cosmoplast 500

**Sekundenkleber**
Kurze Abbindezeiten, gute Kälte-, Wärme- & Witterungsbeständigkeit.

Dichtungstechnik, Abwassertechnik, kunststoff- & metallverarbeitende Industrie. Verklebung von div. Materialien (Gummi, Metall, Filz, PVC uvm.).

ca. 30 m Pa.s

**Erweichungsbereich:** +80 °C
**Viskosität:** C500 ca. 30 m Pa.s

**Gebinde:** 20, 50, 500 Gramm Flaschen
**Farbe:** transparent

## Cosmoplast 505

**Sekundenkleber**
Kurze Abbindezeiten, gute Kälte-, Wärme- & Witterungsbeständigkeit.

Dichtungstechnik, Abwassertechnik, kunststoff- & metallverarbeitende Industrie, Fensterbau. Verklebung von div. Materialien (Gummi, Metall, Filz, PVC uvm.).

ca. 90 m Pa.s

**Erweichungsbereich:** +80 °C
**Viskosität:** C505 ca. 90 m Pa.s

**Gebinde:** 20, 50, 500 Gramm Flaschen
**Farbe:** transparent

## Cosmofen CA 12

**Sekundenkleber**
Kurze Abbindezeiten, gute Kälte-, Wärme-, & Witterungsbeständigkeit.

Dichtungstechnik, Abwassertechnik, kunststoff- & metallverarbeitende Industrie, Fensterbau. Verklebung von div. Materialien (Gummi, Metall, Filz, PVC uvm.).

ca. 20 m Pa.s

**Erweichungsbereich:** +80 °C
**Viskosität:** C12 ca. 20 m Pa.s

**Gebinde:** 20, 50, 500 Gramm Flaschen
**Farbe:** transparent

## Scotch-Weld SF 100

**Sekundenkleber**
Sehr schnell aushärtender, mittelviskoser Klebstoff.
Benötigt zum Aushärten weniger Oberflächenfeuchtigkeit als andere Cyanacrylate.

Speziell geeignet für Kunststoffe, Elastomere, Papier, Leder, Metall und andere gängige Werkstoffe.

**Temperaturbeständig:**
-50 °C bis +80 °C
**Härtezeit:** 3-30 Sek.

**Gebinde:** 20 Gramm Flasche
**Farbe:** transparent

## LOCTITE 401

**Sofortklebstoff**
eignet sich besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.

**Handfestigkeit:** 3-30 Sekunden
**Klebespalt:** < 0,1 mm
**Temperaturbereich:**
-40 °C bis +120 °C
**Freigabe:** P1 NSF

**Gebinde:** 3, 5, 20, 50 und 500 Gramm Tuben und Flaschen
**Farbe:** transparent

## LOCTITE 406

**Sofortklebstoff**
Speziell für Kunststoffe und Gummi.
Primer 770 zur Haftverbesserung von schwer klebbaren Materialien empfohlen (Polyolefin-Klebeset).

**Handfestigkeit:** 2-10 Sekunden
**Klebespalt:** < 0,05 mm
**Temperaturbereich:**
-40 °C bis +120 °C
**Freigabe:** P1 NSF

**Gebinde:** 20, 50 und 500 Gramm Flaschen
**Farbe:** transparent

## LOCTITE 454

**Sofortklebstoff**
Für Anwendungen über Kopf und an vertikalen Flächen.
Speziell geeignet für Holz, Papier, Leder, Metalle, Kunststoffe, Gewebe uvm.

**Handfestigkeit:** 5-10 Sekunden
**Klebespalt:** < 0,25 mm
**Temperaturbereich:**
-40 °C bis +120 °C

**Gebinde:** 3 und 20 Gramm Tuben
**Farbe:** transparent

## LOCTITE 480

**Sofortklebstoff**
Für Anwendungen über Kopf und an vertikalen Flächen.
Speziell geeignet für Magnetverklebungen.

**Handfestigkeit:** 20-50 Sekunden
**Klebespalt:** < 0,1 mm
**Temperaturbereich:**
-40 °C bis +100 °C

**Gebinde:** 20, 50 und 500 Gramm Flaschen
**Farbe:** schwarz

## LOCTITE 3090

**2K Sofortklebstoff**
Für diverse Werkstoffe geeignet wie Gummi, Metall, Holz, Papier, Leder uvm.

**Spaltfüllend** (bis 5 mm)
**Handfestigkeit:** 90-150 Sekunden
**Temperaturbereich:**
-40 °C bis +80 °C

**Gebinde:** 10 ml Doppelkartusche
**Farbe:** trüb transparent

## LOCTITE EA 9466

**Epoxidharzklebstoff**
Für diverse Kunststoff- und Metallverklebungen anwendbar.

**Verarbeitungszeit:** 60 Min.
**Handfestigkeit:** 180 Min.
**Temperaturbereich:**
-55 °C bis +120 °C

**Gebinde:** 50 oder 400 ml Doppelkartuschen
**Farbe:** hellbeige

**Verarbeitungsgeräte für 2-Komponenten Klebstoffe auf Anfrage.**

## LOCTITE EA 9492

**Epoxidharzklebstoff**
Hervorragende chemische Beständigkeit. Universalkleb- und Dichtstoff, der eine Vielzahl von Materialien verklebt und abdichtet.

Ideal zum Verkleben von elektronischen Bauteilen.

**Temperaturbereich:**
-55 °C bis +180 °C
**Verarbeitungszeit:** 15 Min.
**Handfestigkeit:** 7 min.

**Gebinde:** 50 oder 400 ml Doppelkartuschen
**Farbe:** weiß

## LOCTITE 4090

**2K Hybridklebstoff**
UV-, Feuchtigkeits- & Temperaturbeständigkeit. Hat die Vorteile von Cyanacrylat- & Epoxidharzklebstoffen vereint.

Ideal für unterschiedliche Materialien, die schnell und dauerhaft verklebt werden sollen.

**Handfestigkeit:** 1,5-3 Min.
**Temperaturbereich:**
-40 °C bis +150 °C

**Gebinde:** 50 Gramm Doppelkartusche
**Farbe:** trüb transparent

## Sikafast® 5211

**2K Klebstoff**
Vibrationsdämpfend, flexibel. Lösemittel- & säurefrei, geruchsarm. Gute Haftung auf vielen Metallen und Kunststoffen ohne bzw. bei minimaler Untergrundvorbereitung.

Offenzeit ca. 3 Min.

**Offenzeit:** ca. 3 Min. bei 23 °C
**Temperaturbereich:** -40 °C bis +80 °C

**Gebinde:** 250 ml Doppelkartusche
**Farbe:** grau

## Sikafast® 5215

**2K Klebstoff**
Vibrationsdämpfend, flexibel. Lösemittel- & säurefrei, geruchsarm. Gute Haftung auf vielen Metallen und Kunststoffen ohne bzw. bei minimaler Untergrundvorbereitung. Verbesserte Haftung auf Glas.

Offenzeit ca. 5 Min.

**Offenzeit:** ca. 5 Min. bei 23 °C
**Temperaturbereich:** -40 °C bis +80 °C

**Gebinde:** 50 & 250 ml Doppelkartuschen
**Farbe:** grau

## Sikafast® 5221

**2K Klebstoff**
Vibrationsdämpfend, flexibel. Lösemittel- & säurefrei, geruchsarm. Gute Haftung auf vielen Metallen und Kunststoffen ohne bzw. bei minimaler Untergrundvorbereitung.

Offenzeit ca. 9 Min.

**Offenzeit:** ca. 9 Min. bei 23 °C
**Temperaturbereich:** -40 °C bis +80 °C

**Gebinde:** 250 ml Doppelkartusche
**Farbe:** grau

## RAMSAUER Ankerkleber 680

**Hochleistungsverbundmörtel**
Geeignet für Ankerstangen bzw. Armierungseisen in Voll- bzw. Hohlraumblocks, styrolfrei. Schnelle Aushärtezeit.
Geprüft nach ETA-08/0175.

Geeignet für Beton, Stein, Lochstein und Hohlraummaterial mit vielerlei Anwendungen.

**Gewindestangen:** M 8 - M 30
**Betonstahl:** ø 16 - 32 mm

**Gebinde:** 280 ml Doppelkartusche
**Farbe:** hellgrau

**Verarbeitungsgeräte für 2-Komponenten Klebstoffe auf Anfrage.**

## Repaplast

**2K Kunststoffklebstoff**
Schnelle Durchtrocknung / Durchhärtung, 3 min. bzw. 1 Stunde.
Schleifbar und überlackierbar.

Reparatur von Löchern und Rissen und/oder Verklebung fast aller aktuellen Kunststoffe, aber auch div. anderer Materialien wie Metall, Glas, Holz uvm.

**Temperaturbereich:** -40 °C bis +90 °C

**Gebinde:** 50 ml Doppelkartusche
**Farben:** schwarz, grau

## Metal Weld

**2K Metallklebstoff**
Ausgezeichnete Haftung ohne Primer. Ausgezeichnete UV- und chemische Beständigkeit. Hohe Zugfestigkeit, extrem hohe Schubkraft.

Für nahezu alle Eisen- und Nichteisenmetalle, Industriekunststoffe sowie eine große Vielfalt von Verbundwerkstoffen geeignet.

**Temperaturbereich:** -40 °C bis +150 °C

**Gebinde:** 50 ml Doppelkartusche
**Farbe:** weiß

## Unifix 300S

**2K Injektionsklebstoff**
Lösungsmittelfrei und ohne schädliche Weichmacher.
Überlackier- & schleifbar. Perfekte Fixierung dank stabiler Schaumwirkung.

Für verschiedenste Montagearbeiten im Bereich Bau und Wartung, z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher uvm.

**Gebinde:** 50 ml Doppelkartusche
**Farbe:** anthrazit

## Plus Endfest 300

**2K Klebstoff**
Lösungsmittelfrei. Klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, Kunststoffe uvm. Nicht für große Glasflächen, PE oder PP geeignet.

**Endfestigkeit** bis zu 3000 N/cm²
**Verarbeitungszeit** (Tropfzeit)**:** ca. 90 Min.
**Temperaturbereich:** -40 °C bis +100 °C

**Gebinde:** 33, 163 oder 1655 Gramm
**Farbe:** bernstein

bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest

## Plus Schnellfest

**2K Klebstoff**
Lösungsmittelfrei. Klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, Kunststoffe uvm. Nicht für große Glasflächen, PE oder PP geeignet.

**Endfestigkeit:** bis zu 1900 N/cm²
**Verarbeitungszeit** (Tropfzeit)**:** ca. 5 Min.
**Handfestigkeit:** nach ca. 20 Min.
**Temperaturbereich:** -40 °C bis +100 °C

**Gebinde:** 35 oder 1740 Gramm
**Farbe:** transparent

## Plus Sofortfest

**2K Klebstoff**
Lösungsmittelfrei. Klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, Kunststoffe uvm. Nicht für große Glasflächen, PE oder PP geeignet.

**Endfestigkeit:** bis zu 800 N/cm²
**Verarbeitungszeit** (Tropfzeit)**:** ca. 2 Min.
**Handfestigkeit:** nach ca. 5 Min.
**Temperaturbereich:** -40 °C bis +80 °C

**Gebinde:** 35 Gramm
**Farbe:** transparent

**Verarbeitungsgeräte für 2-Komponenten Klebstoffe auf Anfrage.**

## 3M Scotch-Weld DP 110

**2K Epoxidharz-Klebstoff**
Schnellhärtender Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff.

Für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und einer Vielzahl von Kunststoffen wie PC, PVC-hart, GFK, ABS sowie anderen Werkstoffen.

**Temperaturbereich:** -55 °C bis +80 °C
**Verarbeitungszeit:** 8 bis 10 min.
**Weiterverarbeitungszeit:** 20 min.

**Gebinde:** 50 ml & 400 ml Doppelkartuschen
**Farben:** transparent, grau

## 3M Scotch-Weld DP 190

**2K Epoxidharz-Klebstoff**
Flexibler Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff.

Für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und einer Vielzahl von Kunststoffen wie PC, PVC-hart, GFK, ABS, PMMA sowie anderen Werkstoffen.

**Temperaturbereich:** -55 °C bis +80 °C
**Verarbeitungszeit:** 90 min.
**Weiterverarbeitungszeit:** 240 bis 360 min.

**Gebinde:** 50 ml & 400 ml Doppelkartuschen
**Farbe:** grau

## 3M Scotch-Weld DP 410

**2K Epoxidharz-Klebstoff**
Zähelastischer Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff.

Für das Kleben von Metallen wie Aluminium, Stahl, Messing, Edelstahl und einer Vielzahl von Kunststoffen wie PC, PA, ABS, PVC-hart, Faserverbundwerkstoffen sowie anderen Werkstoffen.

**Temperaturbereich:** -55 °C bis +80 °C
**Verarbeitungszeit:** 8 bis 10 Min.
**Weiterverarbeitungszeit:** 30 bis 45 Min.

**Gebinde:** 50 ml & 400 ml Doppelkartuschen
**Farbe:** beige

## 3M Scotch-Weld DP 460

**2K Epoxidharz-Klebstoff**
Zähelastischer Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff.

Für das Kleben von Metallen, Kunststoffen wie ABS, PVC-hart, PC, PS und Faserverbundwerkstoffen sowie anderen Werkstoffen.

**Temperaturbereich:** -55 °C bis +80 °C
**Verarbeitungszeit:** 60 min.
**Weiterverarbeitungszeit:** 240 bis 360 min.

**Gebinde:** 50 ml & 400 ml Doppelkartuschen
**Farbe:** beige

## 3M Scotch-Weld DP 490

**2K Epoxidharz-Klebstoff**
Zähelastischer Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff.

Für das Kleben von Metallen, Kunststoffen wie ABS, PVC-hart, PC, PMMA und Faserverbundwerkstoffen sowie anderen Werkstoffen.

**Temperaturbereich:** -55 °C bis +120 °C
**Verarbeitungszeit:** 90 Min.
**Weiterverarbeitungszeit:** 240 bis 360 Min.

**Gebinde:** 50 ml & 400 ml Doppelkartuschen
**Farbe:** schwarz

## 3M Scotch-Weld DP 8005

**2K Epoxidharz-Klebstoff**
Lösungsmittelfreier, zähelastischer Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff.

Für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und einer Vielzahl von Kunststoffen wie PC, PVC-hart, GFK, ABS, PMMA sowie anderen Werkstoffen.

**Temperaturbereich:** -55 °C bis +60 °C
**Verarbeitungszeit:** 2,5 bis 3 Min.
**Weiterverarbeitungszeit:** 120 bis 180 Min.

**Gebinde:** 38 ml & 265 ml Doppelkartuschen
**Farbe:** gelb

**Verarbeitungsgeräte für 2-Komponenten Klebstoffe auf Anfrage.**